

# SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller sowie den aktuellen technischen Merkblättern (z.B. Außenputz auf Ziegelmauerwerk).



Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm <sup>3</sup> )	Sockelputz	Unterputz	Oberputz <sup>(3)</sup>	Anstrich
<b>Außenwände aus Planziegel*</b>					
≤ 0,10 <sup>(1)</sup>	0,55 - 0,65	LS 62	FL 68 , MP 69 <sup>(2)</sup> , SL 67 <sup>(2)</sup> , MPA 40 S <sup>(2)</sup>	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,11 <sup>(1)</sup>	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,12 - 0,13 <sup>(1)</sup>	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S , LL 66 Plus	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 <sup>(1)</sup>	≥ 0,7	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S, LL 66 Plus	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
<b>Außenwände aus Blockziegel</b>					
≤ 0,10 <sup>(1)</sup>	0,55 - 0,65	LS 62	FL 68 , MP 69 <sup>(2)</sup> , SL 67 <sup>(2)</sup> , MPA 40 S <sup>(2)</sup>	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,11 <sup>(1)</sup>	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
0,12 - 0,13 <sup>(1)</sup>	0,6 - 0,8	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S, LL 66 Plus	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme
≥ 0,14 <sup>(1)</sup>	≥ 0,7	LS 62	FL 68, MP 69 , SL 67 , MPA 40 S, LL 66 Plus	Alle BaunitBayosan Oberputze mineralisch und pastös <sup>(4)</sup>	Alle BaunitBayosan Anstrichsysteme

\* Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD- oder V.Plus System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

<sup>(1)</sup> Keine Einschränkung ! Bei starker Durchfeuchtung des Mauerwerks, und/oder stark bewitterter Fassade wird die Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage empfohlen.

<sup>(2)</sup> allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage

<sup>(3)</sup> Keine Einschränkung bei Oberputzkörnung ≥ 2,0 mm, bei Oberputzkörnung < 2,0 mm allseitige Grundputzausführung zusätzlich mit Armierungsputz mit Gewebeeinlage

<sup>(4)</sup> FL 68 und SL 67 nicht mit Silikonharz- und Kunstharzputz beschichten (DIN V 18550)

**Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.**

„Mein Ziegelhaus“:

Ziegelwerk Bellenberg  
JUWÖ Poroton-Werke  
Ziegelwerk Klosterbeuren  
Rimlele Ziegelwerke  
Zeller Poroton